Д. т. н. А. И. Нижегородов (🖂)

ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический университет», г. Иркутск, Россия

УДК 666.7.041.3-65

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МОДУЛЬНО-СПУСКОВЫЕ ПЕЧИ С СИСТЕМОЙ РЕКУПЕРАЦИИ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ОБЖИГА ВЕРМИКУЛИТОВЫХ КОНЦЕНТРАТОВ

Рассмотрены возможности повышения энергетической эффективности электрических модульноспусковых печей для обжига вермикулитовых концентратов. Дано обоснование введения в конструкцию печи дополнительного «нулевого» модуля, использующего вторичные энергетические ресурсы. Проведен анализ модели процесса теплоусвоения вермикулита, которая учитывает накопленную в нем тепловую эксэргию, поглощаемую по мере нагрева, и переходящую в «нулевом» модуле в энергию механической трансформации его зерен. Для уменьшения потерь этой эксэргии вермикулитом предложена оригинальная конструкция «нулевого» модуля и сделан прогноз энергетической эффективности таких печей.

Ключевые слова: электрическая модульно-спусковая печь, обжиг, теплоусвоение, модуль обжига, «нулевой» модуль, удельная энергоемкость, КПД печи, вермикулитовый концентрат, вспученный продукт.

Обжиг вермикулита в электрических модульно-спусковых печах имеет уже более чем десятилетний опыт. Каждый из этапов их развития внес новый вклад в повышение КПД этих агрегатов и уменьшение удельной энергоемкости обжига.

В процессе совершенствования, как это бывает и с другими сложными системами, часто появляются новые научные и сопутствующие им технические решения, которые позволяют поднять их на следующий уровень. Так, в работе [1] предложена и рассмотрена энергосберегающая система, включающая рекуператоры тепловой конвективной и лучистой энергии (вторичные энергетические ресурсы) и дополнительный «нулевой», термоизолированный, но не электрифицированный модуль, использующий вторичные энергетические ресурсы (ВЭР) для дообжига вермикулита, входящего в этот модуль на стадии частично не завершенного процесса теплоусвоения.

В настоящей статье на основе анализа новой модели, базирующейся на не принимавшейся ранее во внимание скрытой в зернах вермикулита тепловой эксэргии (она также рассматривается как ВЭР), накапливающей и увеличивающей свою долю в общем объеме энергии теплоусвоения, показана возможность ее кондуктивного переноса в глубинные слои зерен и преобразования в энергию дегидратации и механической трансформации вермикулита. Для

> ⊠ А. И. Нижегородов E-mail: nastromo_irkutsk@mail.ru

минимизации потерь эксэргии предлагается иное конструктивное решение дополнительного модуля, максимально теплоизолирующего вермикулитовый поток.

Цель выполненных исследований состояла в изучении возможности повышения энергетической эффективности электрических модульноспусковых печей и обосновании введения в конструкцию печи «нулевого» модуля, использующего ВЭР, а также в анализе модели процесса теплоусвоения вермикулита, учитывающей накопленную в нем тепловую эксэргию, переходящую в «нулевом» модуле в энергию механической трансформации его зерен.

Термин «эксэргия» означает качественную энергию, ее способность к совершению полезной работы в условиях отсутствия равновесия с окружающей средой, т. е. ту ее часть, которую можно преобразовать и использовать. Рассматриваемый частный случай особенный. Здесь теплота, накопленная в вермикулите непосредственно за счет кондукции, преобразуется в энергию дегидратации, фазового перехода, перегрева водяного пара и адсорбированных газов и приводит к совершению механической работы в глубинных слоях вермикулита [2].

В работе [3] показано, что примерно 45 % тепловой энергии, усвоенной вермикулитом, остается во вспученном и нагретом до 725–750 °С материале (θ_c). До сих пор эта часть энергии рассматривалась как потерянная, что соответствовало ранее принятой (теперь уже стандартной) модели, согласно которой теплоусвоение завершалось под действием внешнего источника лучистой энергии в момент окончания дегидратации и механической трансформации [2]. Но эта модель была приближенной.

ТЕПЛОТЕХНИКА

Если процесс теплоусвоения прервать на выходе из печи с тремя электрифицированными модулями и перенести его окончание в дополнительный («нулевой») неэлектрифицированный модуль, использующий ВЭР, то можно сэкономить электроэнергию за счет использования тепловой эксэргии θ_c вермикулитовых зерен. При отсутствии внешнего источника лучистой энергии в условиях неполного теплоусвоения эта теплота, равная $k_3 \cdot \theta_c$, где k_3 — коэффициент, учитывающий долю усвоенной вермикулитом энергии, будет переходить в глубинные слои его зерен, где дегидратация и вспучивание еще не завершились.

На рис. 1 показана схема печи с Г-образным «нулевым» модулем, которая обеспечивает эту возможность. Печь оборудована барабанным дозатором сырья 1 с бункером 2, рифленым барабаном 3 и спусковым лотком 4. В корпусе расположены электрифицированные модули обжига 5 с рекуператорами тепловой энергии 6, установленные над торцевыми частями двух верхних модулей и соединенные с трубопроводами 7. Дополнительный неэлектрифицированный Г-образный модуль 8 расположен под нижним электрифицированным модулем и снабжен патрубками 9. Модули 5 и 8 имеют рамы 10, опирающиеся на поперечины 11, модули 5 закрыты термокрышками 12, под которыми продольно размещены электрические нагреватели, закрепленные на токопроводящих головках 13.

Рекуператоры тепловой энергии 6 выполнены в виде заглушенных полуцилиндров и перфорированы отверстиями, направленными в сторону торцов модулей 5. Полуцилиндры имеют шероховатую зачерненную поверхность для максимального поглощения лучистой энергии, идущей от нагревателей через торцы модулей. Корпус печи имеет каркас 14, термоизолированные стенки и дверцы (на рисунках условно сняты).

Между тепловыми камерами 1 «нулевого» модуля (рис. 2) расположены полости 2, заполненные термоизоляционным материалом, между ними находится пространство обжига 3. В тепловые камеры теплоноситель (горячий воздух) подводится по патрубкам 4 и 5 через коллекторы 6 и 7. Отвод теплоносителя осуществляется через отверстия 8, соединенные трубопроводами с бункером-осадителем, рукавными фильтрами и вентилятором (на рис. 2 не показаны). Корпус «нулевого» модуля образован металлическими листами 9 и ребрами 10.

После прогрева печи и включения дозатора вермикулитовый концентрат подается на обжиг. Пересыпаясь с одного модуля 5 на другой (см. рис. 1), сырье подвергается воздействию теплового излучения, падающего на него с поверхностей электрических нагревателей 6 (см. рис. 2), нагревается и вспучивается. Однако не вся



Рис. 1. Схема электрической модульно-спусковой печи с Г-образным «нулевым» модулем



Рис. 2. Конструкция дополнительного Г-образного «нулевого» неэлектрифицированного модуля

излучаемая энергия поглощается потоком вермикулита. Часть энергии нагревает воздух, выходящий из верхних торцов модулей 5 (см. рис. 1). Другая часть, излучаемая нагревателями, а также отражаемая основанием и внутренними поверхностями термокрышек, выходит через торцы в виде лучистой энергии. Так образуются вторичные энергетические ресурсы. Рекуператоры тепловой энергии 6 «собирают» ее и в виде горячего воздуха (теплоносителя) с температурой 500-550 °C по трубопроводам 7, патрубкам 9 (см. рис. 1) и коллекторам 6 и 7 (см. рис. 2) направляют за счет разряжения. создаваемого вытяжным вентилятором, в «нулевой» модуль. Здесь материал окончательно нагревается до требуемой температуры, получая тепловую энергию и в дополнительном модуле, за счет которого в зависимости от длины его участков продолжительность обжига увеличивается на 25-30 %. Температура нагревателей поэтому может быть уменьшена, так как вторичный энергетический ресурс — рекуперированная теплота повторно используется в Г-образном модуле. Из-за пониженного температурного режима теплоусвоение и сопутствующие процессы не успевают закончиться до выхода из нижнего электрифицированного модуля.

Далее недовспученный вермикулит поступает в пространство обжига, особенность которого состоит в том, что его внутренние поверхности обладают высокой отражательной способностью и оно со всех сторон изолировано высокоэффективным термоизоляционным материалом 9. При этом тепловые камеры 8 выполнены снаружи. Такое устройство сводит к нулю теплообмен между находящимися в пространстве обжига зернами вермикулита и окружающей средой.

Стандартная модель базируется на полном завершении теплоусвоения при прохождении вермикулита во внешнем тепловом поле [2, 4] и выражается равенством, кДж/кг:

$$\theta_{\Sigma} = \theta_{100} + \theta_{x} + \theta_{B} + \theta_{\pi} + \theta_{a,r} + \theta_{c}, \qquad (1)$$

где θ_{100} — теплота, усвоенная вермикулитом при предварительной температурной подготовке (100 °C), является начальным условием процесса и в дальнейшем анализе не учитывается; θ_x теплота, которая идет на выведение химически связанной воды, $\theta_x \approx 197 \text{ кДж/кг}; \theta_{\text{в}}$ — теплота фазового перехода физической (межслоевой) и гидратной воды, $\theta_{\text{в}} \approx 259 \text{ кДж/кг}; \theta_{\pi}$ и $\theta_{\text{а.r}}$ — теплота, затрачиваемая на перегрев водяных паров и адсорбированных газов соответственно, $\theta_{\pi} \approx 119, \theta_{\text{а.r}} \approx 82 \text{ кДж/кг}; \theta_c$ — теплота нагрева сухой части минерала, $\theta_c \approx 560 \text{ кДж/кг}$. Суммарная усвоенная теплота θ_{Σ} в соответствии с формулой (1) равна 1209 кДж/кг.

Как отмечалось в работе [5], теплота θ_c не участвует в механической трансформации вермикулита и аккумулируется в зернах. Небольшую долю этой энергии вермикулит отдает остывающим при расширении перегретым водяными парам и газам, остальное уходит на нагрев бункера, металлоконструкций печи и рассеивается в окружающую среду. Другими словами эта теплота безвозвратно терялась: такова была стандартная упрощенная модель.

Новая модель рассматривает θ_c как скрытую эксэргию, возрастающую по мере нагрева вермикулита и способную через кондуктивный перенос проникать из внешних горячих слоев в глубинные слои зерен, где дегидратация и вспучивание еще только начались.

При незавершенном теплоусвоении на электрифицированных модулях печи уравнение баланса энергий (1) принимает вид

$$\theta'_{\Sigma} = k_{\vartheta} \left(\theta_{\rm x} + \theta_{\rm B} + \theta_{\rm n} + \theta_{\rm a.r} + \theta_{\rm c} \right), \tag{2}$$

где k_{3} — коэффициент, зависящий от температуры в рабочих камерах электрифицированных модулей и времени t_{M} прохождения материала по ним.

При незавершенном теплоусвоении недостающее тепло

$$\Delta \theta = (1 - k_{\rm s}) \left(\theta_{\rm x} + \theta_{\rm B} + \theta_{\rm m} + \theta_{\rm a.r} \right) \tag{3}$$

может быть восполнено эксэргией $k_{
m s} heta_{
m c}$ в соответствии с равенством

$$k_{\scriptscriptstyle 9} \theta_{\scriptscriptstyle C} = (1 - k_{\scriptscriptstyle 9}) (\theta_{\scriptscriptstyle X} + \theta_{\scriptscriptstyle B} + \theta_{\scriptscriptstyle \Pi} + \theta_{\rm a.r}). \tag{4}$$

Из выражения (4) находим максимальное значение коэффициента $k_{\text{э}}$, при котором эксергия $k_{\text{э}}\theta_{\text{с}}$ покроет недостающее для дегидратации материала тепло $\Delta\theta$:

$$k_{\mathfrak{s}} = (\theta_{\mathsf{x}} + \theta_{\mathsf{B}} + \theta_{\mathsf{n}} + \theta_{\mathsf{a},\mathsf{r}}) / (\theta_{\mathsf{x}} + \theta_{\mathsf{B}} + \theta_{\mathsf{n}} + \theta_{\mathsf{a},\mathsf{r}} + \theta_{\mathsf{c}}) = 0,54.$$
(5)

Полученное из формулы (5) значение $k_3 = 0,54$ указывает, что уровень эксэргии в зернах составляет 54 % от усвоенной энергии, и этого будет достаточно для восполнения недостающих 46 %. Однако сделанный вывод экстремальный, так как вытекает из энергетического баланса, выражаемого суммой энергий (2) и (4), и не учитывает такого свойства энергии, как способность полностью преобразоваться в энергию механической трансформации вермикулита. Достаточно ли этой способности к совершению полезной работы, т. е. в данном случае к полноценному и окончательному вспучиванию материала?

Рассмотрим временные аспекты энергетических процессов, идущих при теплоусвоении. Следует учесть время «перекачки» энергии от внешнего источника

$$T_{\pi a} = 3t_{\text{M}}$$

и дополнительное время движения вермикулита в «нулевом» модуле $t_{\text{доп}}$, в течение которого эксэргия зерен $k_{3}\theta_{c}$ будет завершать их теплоусвоение и механическую трансформацию, $T_{\text{па}}$ — постоянная времени печи с тремя электрифи-

24

цированными модулями обжига, отражающая время движения вермикулита по модулям и равная времени обжига.

Возьмем за основу трехмодульную опытнопромышленную печь с постоянной времени $T_{\text{па}} = 2,72$ с [4]. Разделение процесса теплоусвоения на два этапа с учетом формул (1), (2) и (4) дает уравнение

$$k_{\mathfrak{I}} \left(\theta_{\mathfrak{X}} + \theta_{\mathfrak{B}} + \theta_{\mathfrak{I}} + \theta_{\mathfrak{a},\mathfrak{r}} + \theta_{\mathfrak{c}} \right) \cdot 3t_{\mathfrak{M}} + k_{\mathfrak{I}}\theta_{\mathfrak{c}} \cdot t_{\mathfrak{A}\mathfrak{O}\mathfrak{I}} = \\ = \left(\theta_{\mathfrak{X}} + \theta_{\mathfrak{B}} + \theta_{\mathfrak{I}} + \theta_{\mathfrak{a},\mathfrak{r}} + \theta_{\mathfrak{c}} \right) \cdot 3t_{\mathfrak{M}},$$

решение которого относительно $t_{\rm дол}$ дает время, необходимое для восполнения недостающих 46 % тепловой энергии для завершения механической трансформации вермикулита:

$$t_{\text{gon}} = \frac{1 - k_{\text{B}}}{k_{\text{B}}} \cdot \frac{\theta_{\text{x}} + \theta_{\text{B}} + \theta_{\text{n}} + \theta_{\text{a.r}}}{\theta_{\text{c}}} \cdot 3t_{\text{M}}.$$
 (6)

Выражение (6) показывает связь дополнительного времени от доли полного теплоусвоения вермикулита, отражаемой коэффициентом k_3 , которую он получает при выходе из нижнего электрифицированного модуля и переходе в «нулевой» (см. рис. 1).

На рис. З показан график изменения дополнительного времени в зависимости от коэффициента k_3 , построенный по выражению (6). Минимальное значение $k_3 = 0,54$ указывает границу допустимого теплоусвоения, ниже которого восполнить недополученное тепло за счет эксэргии $k_r \theta_c$ уже невозможно. Максимальное значение $k_3 = 1$ соответствует полному теплоусвоению, когда в печи нет «нулевого» модуля.

Таким образом, диапазон возможных значений k_э получен, но как отыскать его оптимальное значение, при котором полное теплоусвоение вермикулита в энергосберегающей печи с «нулевым» модулем будет гарантировано? Создание аналитической модели кондуктивного переноса теплоты с поверхностных слоев вермикулитового зерна в его глубинные слои в анизотропном теле, каким оно является, с переменными структурой, массой и плотностью зерна, — чрезвычайно сложно. А учет того, что внутри зерен идет еще и лучистый перенос и есть влияние отраженных от соседних зерен потоков энергии, делает создание адекватной аналитической модели невозможным.

Обзор работ авторов 60-х годов, активно занимавшихся теоретическими и экспериментальными исследованиями вермикулита и технологий его обжига, показал, что такой вопрос ими даже не ставился [6-8]. Но попробуем обойти эту проблему.



Рис. З. Зависимость дополнительного времени $t_{\text{доп}}$ теплоусвоения в «нулевом» модуле от коэффициента k_3

Найти оптимальную точку на зависимости, показанной на рис. 3, нельзя, так как для этого нет аргументированного критерия. Но принять ориентировочное значение k_3 на данном графике, при котором кондуктивный перенос в глубинные слои вермикулитовых зерен был бы близок к максимально эффективному, все-таки можно.

Рассмотрим рис. 4. Экспериментальная кривая 1 дегидратации вермикулита [3] построена как относительная плотность $\rho_{\rm H}/\rho_{\rm K}$, где $\rho_{\rm H}$ — на-



Рис. 4. Экспериментальная кривая дегидратации вермикулита (1) и распределение температуры вермикулитовых зерен в зонах пересыпания по модулям полностью электрифицированной печи (2)

чальная плотность исходного концентрата, ρ_{κ} — конечная плотность вспученного материала, распределенная по модулям электрифицированной модульно-спусковой печи. Для всех размерных групп концентратов эта зависимость укладывается практически точно в одну линию.

В зонах пересыпания вермикулита с одного модуля на другой (см. рис. 4) его концентрация максимальна благодаря нулевой скорости зерен, поэтому только в точках с указанной температурой можно было экспериментально измерить температуру материала. Во всех других точках горячий спай термопары оказывался частично оголенным, и его температура в значительной мере определялась падающим с нагревателей излучением. Но и эти температуры, показанные на кривой 2 рис. 4, отражают нагрев лишь поверхностных слоев зерен.

Из нижнего графика видно, что в зоне пересыпания 2-го модуля температура поверхности зерен достигает 572 °С, тогда как интенсивная дегидратация вермикулита начинается при 530 °С [6]. В зонах пересыпания отбирали пробы для взвешивания и определения плотности вермикулита. Именно по этим данным и построена кривая дегидратации концентрата (см. рис. 4, кривая 1).

На рис. 5 представлены наиболее характерные зерна, отобранные из указанных зон, полученные при обжиге Ковдорского концентрата КВК-4. На рис. 5, *а* показано зерно с поверхностной температурой 572 °С. Вспученный внешний слой расщепил зерно на множество чешуек, оголились его относительно холодные внутренние слои, в которых дегидратация еще не произошла. В таком состоянии зерно поглощает в основном лучистую энергию от внешнего источ-



Рис. 5. Зерна (*a-г*), взятые из разных зон пересыпания трехмодульной электрической печи

ника — полосовых нагревательных элементов. Кондуктивный перенос теплоты в глубинные слои пока незначителен.

Внешний вид зерна на рис. 5, б изменился (зона с температурой 723 °С). Межчешуйчатые щели частично закрылись, так как значительная часть глубинных слоев вспучилась. Именно это привело к тому, что уменьшение плотности значительно замедлилось, так как лучистая энергия из-за прикрывшихся щелей почти не проникает вглубь. Однако дегидратация и вспучивание продолжаются, и на этом этапе кондуктивный перенос тепла становится более значимым, так как температура поверхности приблизилась к максимальной температуре 750 °С — температуре нагревателей.

Зерно, показанное на рис. 5, е, достигло 750 °С по всему объему. Внутренние слои полностью вспучились, что привело к уменьшению видимых щелей между отдельными чешуйками. Особенно это заметно на рис. 5, г: полнота теплоусвоения привела к образованию многочисленных микропор (до 65 % от объема зерна [8]) во внутренних слоях и почти полному смыканию наружных чешуек зерна. Однако в действительности под увеличительным стеклом зазоры между чешуйками хорошо видны.

В одном килограмме таких зерен накоплено 552 кДж скрытой энергии (см. рис. 4), в данном случае не использованной в качестве ВЭР. Если снизить температуру нагревателей до 723 °С, то для завершения теплоусвоения и механической трансформации вермикулита печь необходимо дооборудовать «нулевым» модулем, как это показано на рис. 1, возможно, и дополнительным блоком 15 со вторым модулем 16.

На рис. 4, кривая 2 видно, что разности температур 750-723 °С соответствует время 0,91 с, а на рис. 3 — что к этому времени $k_3 = 0,78$. При этом значении k_3 величина эксэргии вермикулита на входе в «нулевой» модуль

$\theta_{\rm c} = 0,78 \cdot 552 = 430,6$ кДж.

Итак, новая модель теплоусвоения вермикулита при обжиге в электрических модульно-спусковых печах с дополнительным неэлектрифицированным «нулевым» модулем позволяет использовать новые возможности энергосбережения, во-первых, за счет частичного использования тепловой эксэргии зерен $k_{3}\theta_{c}$ для завершения дегидратации и механической трансформации вермикулита в «нулевом» модуле; во-вторых, вследствие уменьшения снижения потребления электроэнергии, обусловленного снижением температуры нагревательных элементов.

Недостающее тепло, определяемое выражением (3) для принятого аналога печи с тремя электрифицированными модулями и постоянной времени 2,72 с [5], равно:

26

Δθ = (1 - 0,78) (657) = 144,5 кДж.

Тепловой эксэргии (430,6 кДж) почти на 300 % больше энергии (144,5 кДж), недостающей для завершения процесса дегидратации и вспучивания вермикулита.

Вышеуказанное снижение температуры нагревателей в соответствии с формулой

$$3\frac{I_{\pi a}U}{f_{\rm H}} = \sigma T_{\rm H}^4,$$

где σ — постоянная Стефана – Больцмана, σ = 5,67 · 10⁻⁸ Вт /(м²·K); U — линейное напряжение сети, $U \approx 220$ В, приведет к существенно-

му снижению токовой нагрузки печи, снижению потребляемой мощности при неизменной производительности печи и увеличению КПД печного агрегата в целом.

На рис. 6 представлена схема процессов теплоусвоения, дегидратации и механической трансформации вермикулита с учетом эксэргии вермикулитовых зерен. В отличие от стандартной модели теплоусвоения [7, 8] в этой схеме имеется дополнительный канал A - Б преобразования теплоты сухой части вермикулита в механическую работу вспучивания. Наличие дополнительного канала дает возможность повышения КПД механической трансформации вермикулита относительно значения, свойственного стандартной модели (0,544) [5].

Анализ новой модели теплоусвоения с учетом скрытой в зернах вермикулита тепловой эксэргии, возрастающей по мере его нагре-

Библиографический список

1. *Нижегородов, А. И.* Развитие концепции энерготехнологических агрегатов для обжига вермикулитовых концентратов на базе электрических модульноспусковых печей / *А. И. Нижегородов* // Огнеупоры и техническая керамика. — 2014. — № 1/2. — С. 36-44.

2. *Нижегородов, А. И.* Совершенствование технологии обжига вермикулита в электрических модульноспусковых печах / *А. И. Нижегородов* // Строительные материалы: technology. — 2011. — № 5. — С. 62-64.

3. *Нижегородов, А. И.* Альтернативная концепция энерготехнологических агрегатов для обжига вермикулита на базе электрических модульно-спусковых печей / *А. И. Нижегородов* // Огнеупоры и техническая керамика. — 2014. — № 1/2. — С. 48-55.

4. **Переверзев, В. Н.** Некоторые результаты изучения физико-химических свойств вермикулита / В. Н. Переверзев // Материалы совещания по проблемам вермикулита. — Апатиты : Изд-во АН СССР, 1966. — С. 253, 254.



Рис. 6. Схема процессов теплоусвоения, дегидратации и механической трансформации вермикулита с учетом эксэргии сухой части минерала

вания, способной к кондуктивному переходу в глубинные слои зерен, позволяет дать оптимистический прогноз на существенное повышение энергетической эффективности таких печей. Для получения количественных показателей специальных печей с «нулевым» модулем — КПД и удельной энергоемкости обжига — нужны аналитические исследования и испытания опытнопромышленных образцов таких агрегатов.

В настоящее время в технопарке Иркутского национального исследовательского технического университета по договору с Институтом химии и технологии редких элементов и минерального сырья (ИХТРЭМС) Кольского научного центра РАН ведется изготовление энергосберегающей модульно-спусковой лабораторной печи. Совместные испытания и эксперименты покажут, насколько эффективным окажется метод использования вторичных энергетических ресурсов.

5. *Нижегородов, А. И.* Теория и опыт применения электрических модульно-спусковых печей для обжига вермикулита / *А. И. Нижегородов* // Новые огнеупоры. — 2015. — № 8. — С. 34–38.

6. **Кальянов, Н. Н.** Вермикулит и изделия из термовермикулита и вермикулитобетона / *Н. Н. Кальянов.* — М. : Стройиздат, 1959. — 114 с.

7. *Климашевский, Э. Л.* Изучение некоторых физикохимических свойств кокшаровского вермикулита / Э. Л. *Климашевский, Л. А. Бойко //* Исследование и применение вермикулита. — М. : Наука, 1969. — С. 208-215.

8. **Хвостенков С. И.** О теплоте гидратации и магнитной восприимчивости вермикулита / С. И. Хвостенков, О. А. Залкинд // Горно-металлургический институт Кольского ф-ла АН СССР : сб. науч. трудов, 1966. — С. 90–100. ■

Получено 19.05.15 © А. И. Нижегородов, 2015 г.